





Características Técnicas / Technical Features

# QUARESTONE BONE | GREY

Porcelanatos Esmaltado

Características / Features	Norma / Norm nte inen ISO 13006	Results
Longitud y ancho / Length and width	(± 0,6%), ± 2,0 MM	(± 0,5%) ± 1,5 MM
Espesor / Thickness	(± 5%), ± 0,5 MM	± 0,5 MM
Rectitud de los lados / Straightness of sides	(± 0,5 %), ± 1,5 MM	(± 0,5 %), ± 1,5 MM
Rectangularidad / Rectangularity	(± 0,5 %), ± 2,0 MM	(± 0,5 %), ± 1,5 MM
Curvatura de cent / Central curvature	(± 0,5 %), ± 2,0 MM	(± 0,4 %), ± 1,5 MM
Curvatura de borde / Side curvature	(± 0,5 %), ± 2,0 MM	(± 0,5 %), ± 2,0 MM
Alabeo / Warpage	(± 0,5 %), ± 2,0 MM	(± 0,4 %), ± 1,5 MM
Calidad de la superficie / Surface quality	MÍNIMO 95% LIBRE DE DEFECTOS VISIBLES	MÍNIMO 95% LIBRE DE DEFECTOS VISIBLES
Absorción de agua / Water absorption	Eb ≤ 0.5 %, MÁXIMO INDIVIDUAL 0.6 %	Eb ≤ 0.5 %, MÁXIMO INDIVIDUAL 0.6 %
Resistencia a la rotura / Resistance to breakage	ESPESOR ≥ 7.5 MM NO MENOR QUE 1300 NEWTON	ESPESOR ≥ 7.5 MM NO MENOR QUE 1300 NEWTON
Módulo de rotura / Modulus of rupture	MÍNIMO 35 / MÍNIMO INDIVIDUAL 32	MÍNIMO 35 / MÍNIMO INDIVIDUAL 32
Resistencia a la Abrasión Superficial PEI / Resistance to surface abrasion PEI	Reportar la clase de abrasión y los ciclos aprobados	4
Resistencia a la Abrasión Profunda, Baldosas No Esmaltadas / Resistance to Deep Abrasion, Unglazed Tiles	NO APLICA	NO APLICA
Resistencia al cuarteado / Cracking resistance	REQUERIDA	NO PRESENTA CUARTEO
Resistencia a las manchas / Stain Resistance	MÍNIMO CLASE 3	MÍNIMO CLASE 4
Resistencia a los agentes químicos / Resistance to chemical agents	Resistencia a los agentes químicos caseros y sales de piscina. Resistencia a los ácidos y álcalis de baja y alta concentración	GB / GLB / GHB
Dureza Mohs / Scratch hardness (Mohs)	NO APLICA	7
Coefficiente de Fricción DCOF (húmedo) / Coefficient of Friction DCOF (wet)	≥ 0.42	POR REQUERIMIENTO



- MURO
- PISO
- INTERIOR
- EXTERIOR
- RESIDENCIAL
- RECTIFICADO
- MEDIO USO COMERCIAL
- MATE
- JUNTA 2mm
- TRUE DEFINITION
- 15 CARAS

**GANTE**

Pablo A. Gonzalez Garza, 500 Col. San Jerónimo, Monterrey Nuevo León. C.P. 64640

ventas@gante.mx  
www.gante.mx

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan Supervision Testing Institute of Quality and Metrology  
La información descrita representa los resultados del material sometido a pruebas.  
Prohibida su reproducción total o parcial sin la validación de laboratorio